

## EXPRESSZ AKRIL TÖMÍTŐ

Felülvizsgálat időpontja: 2016/09/28

1/1 Oldal

### Tecnikai Jellemzők:

Bázis	Akril diszperzió
Konzisztencia (állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Térfogat veszteség (teljes kikeményedés után)	Kb. 15 %
Sűrűség	1,72 g/cm <sup>3</sup>
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-20°C és +80°C között
Festhető	Kb. 10 perc után

(\*) A fenti értékek eltérhetnek számos környezeti tényezőtől, mint pl hőmérséklet, páratartalom, felület típusa stb.

Az expressz akril egy jó minőségű plasztó-elasztikus, egykomponensű, akril diszperzió bázisú tömítő, gyors kötési idővel és gyors festhetőséggel.

### Tulajdonságok:

- Könnyű eldolgozhatóság
- Sokféle porózus alapfelületen és alumíniumon is alkalmazható
- Teljes kötés után színtartó és vízálló
- Öregedés- és időjárás álló
- Teljes kikötés után festhető

### Alkalmazások:

- Max. 10%-os fuga mozgáshoz
- Vakolatban és betonban keletkezett repedések tömítéséhez.
- Építőipari csatlakozófugákhoz, különösen porózus felületekre
- Falban lévő repedések, rések tömítésére
- Nyílászáró tokok és a fal közötti rések tömítésére
- Horizontális tömítésre a homlokzati paneleknél
- Szegélyléc és a fal közötti rések tömítésére

**Anyag színe:** fehér

**Kiszerezés:** 300ml-es kartus

**Eltarthatóság és tárolás:** 12 hónapig zárt gyári csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C között. Fagymentes helyen.

**Alapfelület:** tisztának, száraznak, zsír- és pormentesnek kell lennie. Minden szokásos porózus építőipari felülethez alkalmazható.

**Előkezelés:** erősen porózus felületet 1/3 akril és 2/3 vízzel kezeljük. Tapadás próba ajánlott.

### Illesztési méretek:

Minimális szélesség: 1 mm  
Maximális szélesség: 10 mm  
Minimális mélység: 5 mm  
Ajánlott: szélesség = mélység

### Címketartalom:

Szimbólum: nincs  
R- mondatok: nincs  
S- mondatok: nincs

### Eldolgozás:

Kézi- vagy pneumatikus pisztollyal.  
Felhasználási hőmérséklet: +5°C és +30°C között  
Fagyban és esőverésben ne alkalmazzuk!

**Tisztítás:** vízzel közvetlenül a felhordás után, kikeményedés előtt.

Javítás: saját anyagával

### Munkavédelmi előírások:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

**Megjegyzés:** Folyamatos, erősen vízzel terhelt felületre nem alkalmas.

Sok fajta festékkel festhető. Ügyeljünk arra, hogy a festék elég rugalmas-e a plasztó-elasztikus tömítés festésére!

**Megjegyzés:** Jelen Technikai Adatlap az előző adatlapok felülvizsgált verziója. A dokumentumban meghatározott irányelvek a tapasztalat és gyakorlat, valamint laboratóriumi vizsgálatok eredményei. A különféle anyag és felület, illetve sokrétű felhasználási mód miatt, melyek az ellenőrzéseinken túl vannak, nem tudunk felelősséget vállalni az eredményekért. Minden esetben javasoljuk a termék kipróbálását a munka előtt. A terméket rendeltetészerűen kell szállítani, tárolni és használni és a gyártó által megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően.

### Soudal Magyarország Kft

**Cím:** H-2040 Budaörs, Gyár u. 2.

**Telefon:** + 36 23 880 800 **Fax:** + 36 23 880 810

**E-mail:** [soudal@soudal.hu](mailto:soudal@soudal.hu)

**Web:** [www.soudal.hu](http://www.soudal.hu)

Keressen minket a  -on is.